


Lecablocco Bioclima 35x20x25 Termico da intonaco

Blocco semipieno da intonaco



Applicazioni

- Pareti di tamponamento su facciata a norma con la normativa acustica (DPCM 5/12/1997)
- Murature portanti in zone non sismiche
- Paramento interno di pareti doppie
- Pareti di tamponamento su facciata a norma con i requisiti di massa superficiale (Dlgs 311/06)

Caratteristiche del blocco

Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	35 x 20 x 25
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	35,2 x 19 x 25
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Percentuale di foratura ϕ (in volume)	%	17
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	850
Peso medio del blocco al naturale	kg	12
Resistenza media a compressione f_{bm}	N/mm ²	3,5
Blocchi al m ²	n°	20



SCHEDA TECNICA



Muratura in Lecablocco da intonaco Bioclima 35x20x25 Termico

Voce di capitolato

Muratura di tamponamento o portante in zona non sismica realizzata con Lecablocco tipo Bioclima35 Termico semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 35 x 20 x 25 (spessore cm 35) di densità a secco pari a 850 kg/m³, trasmittanza termica U non superiore a 0,48 W/m²K, posati con impiego di malta del tipo M5 (o *Malta Leca M5 Supertermica*) nei giunti orizzontali.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 240 determinata con metodo tabellare in conformità all'Allegato D del D.M. 16/2/2007.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

La muratura deve avere un indice di valutazione R_w a 500 Hz di 53 dB.

È compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m²

Sovrapprezzo per altezze superiori

€/m²

Caratteristiche della parete intonacata (*) spessore totale 38,2 cm

Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale (con <i>Malta Leca M5 Supertermica</i>)	m ² K/W	1,86 (2,10)
Conducibilità termica equivalente λ_{eq} della parete non intonacata posata con malta tradizionale (con <i>Malta Leca M5 Supertermica</i>)	W/mK	0,188 (0,168)
Trasmittanza termica U della parete intonacata posata con malta tradizionale (con <i>Malta Leca M5 Supertermica</i>)	W/m ² K	0,48 (0,44)
Trasmittanza termica periodica Y_{IE} (con <i>Malta Leca M5 Supertermica</i>)	W/m ² K	0,059 (0,043)
Potere fonoisolante R_w (indice di valutazione a 500 Hz)	dB	53
Resistenza al fuoco EI secondo DM 16/02/2007	min	240
Resistenza al passaggio del vapore μ	-	7,5
Permeabilità al vapore acqueo δ_a (in campo asciutto)	kg/smPa	25x10 ⁻¹²
Calore specifico	J/kgK	1000
Consumo indicativo di malta di posa (solo giunti orizzontali) con malta tradizionale (con <i>malta Leca M5 Supertermica</i>)	kg/m ²	35 (18)
Massa superficiale M_s della parete esclusi intonaci con malta tradizionale (con <i>malta Leca M5 Supertermica</i>)	kg/m ²	275 (258)
Peso della parete in opera compresi intonaci con malta tradizionale (con <i>malta Leca M5 Supertermica</i>)	kg/m ²	325 (308)

(*) con malta nei giunti orizzontali e intonaco tradizionale ambo i lati.

Modalità di calcolo dei parametri termoacustici della parete.

Il valore della conducibilità termica λ per il blocco è stato ricavato dalla norma UNI10351.

Il calcolo della resistenza termica R e della trasmittanza U è stato eseguito, partendo dai valori di conducibilità termica suindicati, secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 6946.

Il **potere fonoisolante** è stato calcolato secondo la formula seguente:

$$R_w = 25,8 \log m - 10,8 \text{ (dB)}$$

ove m è la massa areica dei blocchi con eventuale intonaco espressa in kg/m².

Tale legge della massa è stata ricavata sulla base di dati sperimentali ottenuti presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino.

La classe di resistenza al fuoco **EI (muratura non portante)** è determinata con metodo tabellare in conformità all'Allegato D del D.M. 16/2/2007.

Note

Questa Scheda tecnica è stata redatta secondo la norma UNI EN 771-3. I dati contenuti in questa scheda derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La LecaSISTEMI S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati. La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.